

18,2 x 122 cm
7.2" x 48"

0,5 mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation

Impermeable
Waterproof



SERIES

SAPIN - NOYER - ARANCIO - BETULLA - CARRUBO



Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC

NORMA STANDARD

UNIDADES UNITS

RESULTADO RESULT

Dimensiones
Dimensions

ISO 24337:2006

mm x mm

182 x 1220

Espesor
Thickness

EN ISO 24346

mm

5 mm

Tolerancia de espesor de la capa de desgaste
Thickness tolerance of wear layer

EN ISO 24340

mm

+13%, -10%

Resistencia de la capa de uso IP 0,5
Wear resistance IP 0.5

EN 13329:Annex E

Clase
Class

Clase 33 / Class 33
Tráfico comercial intenso
Heavy commercial traffic

Emisión de formaldehído
Formaldehyde Emission

EN 12149:1997 Test C

mg/m³

No detectado
Not detected

Monómero de cloruro de vinilo
Vinyl Chloride Monomer

EN 12149:1997 Test B

mg/kg

No detectado
Not detected

Cadmio soluble
Soluble cadmium

EN 71-3:1994+AC:2002

mg/m³

No detectado
Not detected

DEHP+BBP+DBP

EN 14372

No detectado
Not detected

DNOP+DIDP+DINP

EN 14372

No detectado
Not detected

Resistencia al deslizamiento
Slip resistance

DIN 51130:2014

Grupo
Group

≥ R10

Prueba de resistencia al fuego
Testing of fire resistance

EN 13501-1

Clase
Class

B1 (B-s1, t0)

Resistencia térmica
Thermal resistance

EN 12667

m²K/W

0.04-0.05 m²K/W

Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas
Static electrical propensity

EN 1815

kV

≤ 2,0 kV

Huella residual
Residual indentation

ISO 24343-1:2012

mm

≤ 0,1 mm

Resistencia al despegado
Peeling strength

ISO 24345

mm

≥ 70 N/50mm

Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic
Click tension force

ISO 24334

kN/m

≥ 3 kN/m

Resistencia a las manchas
Resistance to staining

EN 26987

Sin contaminación ni corrosión
No contamination or corrosion

Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor
Curling after exposure to heat

ISO 23999

mm

≤ 1 mm

Estabilidad dimensional
Dimensional Stability

ISO 24337:2006

%

≤ 0,15 %

Hueco en la instalación de suelos con clic
Installation gap of click flooring

ISO 24337:2006

mm

≤ 0,15 mm

Reducción del nivel de presión acústica de impacto
Weighted reduction of impact sound pressure level

ISO 717-2:2020

dB

18 dB

