

12,5 x 62,5 cm
5" x 24.6"

0,5 mm



SERIE
ANA



Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)



Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)



Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation



Impermeable
Waterproof



Tecnología anti-brillos
Anti-glare technology



12,5 x 62,5 cm
5" x 24.6"

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC

NORMA STANDARD

UNIDADES UNITS

RESULTADO RESULT

Dimensiones
Dimensions

ISO 24337:2006

mm x mm

125 x 625

Espesor
Espesor

EN ISO 24346

mm

5,5 mm

Tolerancia de espesor de la capa de desgaste
Thickness tolerance of wear layer

EN ISO 24340

mm

+13%, -10%

Resistencia de la capa de uso IP 0,55
Wear resistance IP 0,55

EN 13329:Annex E

Class
Clase

Clase 33 / Class 33
Tráfico comercial intenso
Heavy commercial traffic

Emisión de formaldehído
Formaldehyde Emission

EN 717-1

E1

Monómero de cloruro de vinilo
Monómero de cloruro de vinilo

EN 12149:1997 Test B

mg/kg

No detectado
Not detected

Cadmio soluble
Soluble cadmium

EN 71-3:1994+AC:2002

mg/m³

No detectado
Not detected

Estabilidad a la luz
Light stability

ISO 105-B02

≥ 6

Resistencia a cigarrillos encendidos
Burning cigarette

EN 13999

Rating 3

Resistencia al deslizamiento
Slip resistance

DIN 51130:2014

Group
Grupo

≥ R10

Prueba de resistencia al fuego
Testing of fire resistance

EN 13501-1

Class
Clase

Clase / Class
Bfl - s1

Resistencia térmica
Thermal resistance

EN 12667

m²K/W

0.04-0.05 m²K/W

Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas
Static electrical propensity

EN 1815

kV

≤ 2,0 kV

Huella residual
Residual indentation

ISO 24343-1:2012

mm

≤ 0,1 mm

Resistencia al despegado
Peeling strength

ISO 24345

mm

≥ 70 N/50mm

Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic
Click tension force

ISO 24334

kN/m

≥ 3 kN/m

Resistencia a las manchas y a productos químicos
Resistance to staining and chemical products

ISO 26987

Resiste
Resistant

Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor
Curling after exposure to heat

EN 434 / ISO 23999

mm

0.0 mm

Estabilidad dimensional
Dimensional stability

EN 434 / ISO 23999

%

X Direction: -0.10%
Y Direction: -0.07%

Cuadratura (1) y rectitud (2)
Squareness (1) and straightness (2)

ISO 24342:2007

mm

(1) = 0.00mm~+0.05mm
(2) = 0.00mm~+0.05mm

Hueco en la instalación de suelos con clic
Installation gap of click flooring

ISO 24337:2006

mm

≤ 0,15 mm

Reducción del nivel de presión acústica de impacto
Weighted reduction of impact sound pressure level

ISO 717-2:2020

dB

18 dB